



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ ХИМИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ №1

Химическая совместимость светодиодных светильников

Повреждение и деградация светодиодного светильника связанного с воздействием на светильник химически активных веществ не попадает под гарантийные условия компании VARTON. Список химических веществ несовместимых со светодиодными светильниками, источники появления этих веществ в бытовых условиях и механизмы деградации светодиодов описаны ниже.

Современные светодиоды принципиально состоят из следующих частей: светодиодный чип (1); подложка светодиодного чипа (2); отражатель (3); инкапсулянт, содержащий люминофор (4); линза/защитное силиконовое покрытие (5).




Рисунок 1. Принципиальная схема светодиода

Повреждения или деградация какого-либо компонента светодиода приводит к соответствующим изменениям светотехнических характеристик светодиода. В таблице 1 представлено влияние на светотехнические параметры деградации того или иного компонента.

Таблица 1. Внешние последствия негативного воздействия на компоненты светодиодов.

Компонент светодиода	Влияние на светотехнические параметры
Светодиодный чип	Снижение светового потока и времени жизни светодиода
Подложка светодиодного чипа	Снижение светового потока, изменение цвета излучения (цветовая температура) и снижение времени жизни светодиода
Отражатель	Снижение светового потока, изменение цвета излучения (цветовая температура)
Инкапсулянт, содержащий люминофор	Снижение светового потока, изменение цвета излучения (цветовая температура) и снижение времени жизни светодиода
Линза/защитное силиконовое покрытие	Снижение светового потока, изменение цвета излучения (цветовая температура)

Существует целый ряд химически активных веществ, которые могут негативно воздействовать на светодиоды и их составные части. В таблице 2 представлена информация об этих веществах, об источниках их появления и негативных эффектах, оказываемых ими на светодиоды.

Таблица 2. Влияние химических веществ на светодиоды.,

Вещество	Бытовые материалы, где вещество содержится	Описание негативного влияния на светодиоды
Ацетон	Растворители	Негативное влияние на силиконовое покрытие светодиода и инкапсулянт
Азотная кислота	Чистящие средства	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа. Пожелтение и размягчение инкапсулянта и материала корпуса. Деградация люминофора.
Акрилаты	Клеи и герметики	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа.
Акрилонитрил-бутадиен-стирол, ABS	Пластик	Изменение цвета инкапсулирующего геля и корпуса светодиода
Альдегиды	Клеи и герметики	Изменение цвета инкапсулирующего геля и корпуса светодиода
Амины	Моющие или чистящие средства	Изменение цвета инкапсулирующего геля и корпуса светодиода, потемнение подложки чипа
Аммиак	Моющие или чистящие средства	Изменение цвета инкапсулирующего геля и корпуса светодиода, потемнение подложки светодиодного чипа
Бензин	Растворители	Размягчение и помутнение инкапсулянта
Бензол	Растворитель	Взаимодействует с силиконами
Бутадиен	Клеи	Пожелтение материалов
Бутадиеновый каучук	Резиновые уплотнения	Пожелтение силикона и подложки светодиодного чипа
Газообразные ароматические углеводороды (например, толуол, бензол, ксиол и т.д.)	Растворители	Взаимодействует с инкапсулянтом
Галогенированные углеводороды (содержащие F, Cl и Br)	Машинное масло, смазки, флюсы или антиприрены.	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа. Взаимодействие с инкапсулянтом.
Гидроксид калия	Моющие и чистящие средства	Деградация инкапсулянта, люминофора, материала корпуса светодиода (в том числе и отражателя) при определенных температурах и концентрациях воздействующего вещества.
Гидроксид натрия	Моющие и чистящие средства	Деградация инкапсулянта, люминофора, материала корпуса светодиода (в том числе и отражателя) при определенных температурах и концентрациях воздействующего вещества.

Вещество	Бытовые материалы, где вещество содержится	Описание негативного влияния на светодиоды
Гликоловые эфиры	Растворители, чистящие средства, спирты, краски	Размягчение и помутнение инкапсулянта
Глицидиловый эфир неодекановой кислоты	Поверхностные покрытия	Пожелтение и размягчение инкапсулянта и материала корпуса (в том числе и отражателя)
Денатурат	Производственные материалы	Ослабляет адгезию, что может привести к отслоению инкапсулянта
Диен	Клеи и герметики	Изменение цвета силиконового покрытия и/или инкапсулянта
Дихлорметан	Растворители	Размягчение силиконового покрытия и/или инкапсулянта
Изофорондиизоцианат	Герметики, защитные покрытия	Изменение цвета силиконового покрытия, подложки чипа и/или инкапсулянта
Ксиол	Растворители, чистящие средства	Взаимодействует с инкапсулянтом
Масла	Смазочные материалы	Ослабляет адгезию, что может привести к отслоению инкапсулянта.
Метилизобутилкетон	Чистящие средства, спирты, краски	Деградация инкапсулянта и материала корпуса
Метилэтилкетон	Растворители, чистящие средства, спирты, краски	Взаимодействует с инкапсулянтом
Перфторэластомеры	Резиновые изделия и уплотнители	Взаимодействует с инкапсулянтом
Полистирол	Конструкционные пластмассы	Изменение цвета силиконового покрытия, подложки чипа и/или инкапсулянта
Сера и серосодержащие соединения	Чистящие средства, резиновые уплотнения, краски, выхлопные газы	Изменение цвета инкапсулянта, коррозия светодиодного чипа и подложки чипа
Серная кислота	Чистящие средства	Деградация инкапсулянта, люминофора, материала корпуса светодиода при определенных температурах и концентрациях воздействующего вещества
Соли уксусной кислоты	Клеи и герметики	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа
Соляная кислота	Чистящие средства	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа. Может взаимодействовать с инкапсулянтом и люминфором
Стирол-бутадиен	Уплотнители	Пожелтение подложки и инкапсулянта
Тетрадециламин	Моющее средство	Изменение цвета силиконового покрытия, подложки чипа и/или инкапсулянта
Тетрахлорметан	Растворители	Размягчение и помутнение инкапсулянта или линзы
Толуол	Растворители, чистящие средства	Взаимодействует с инкапсулянтом
Триметил-тексаметилендиамин	Отвердитель в герметиках и защитных покрытиях	Изменение цвета силиконового покрытия, подложки чипа и/или инкапсулянта

Вещество	Бытовые материалы, где вещество содержится	Описание негативного влияния на светодиоды
Уксусная кислота	Клеи, обезжириватели, силиконовые материалы	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа, негативное влияние на силиконовое покрытие светодиода
Флюсы для пайки	Производство печатных плат	Избыток флюса может привести к коррозии светодиодного чипа и подложки чипа
Формальдегид	Чистящие средства, краски, спирта, бензин	Пожелтение инкапсулянта
Фосфорная кислота	Чистящие средства	Деградация инкапсулянта, люминофора, материала корпуса светодиода при определенных температурах и концентрациях
Хлорированный полиэтилен	Резиновые уплотнения	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа.
Хлорноватистая кислота	Чистящие средства	Потускнению силиконового герметика. Прямой контакт может вызвать набухание и отсоединение силиконовой линзы
Хлорсульфированный материал	Резиновые уплотнения	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа.
Цианоакрилаты	Герметики и клеи	Изменение цвета инкапсулянта, коррозия светодиодного чипа и подложки чипа.
Эпихлоргидрин	Резиновые уплотнения	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа.
Этаноламин	Моющие средства, полироли	Пожелтение инкапсулянта
Этиленпропиленовый каучук	Резиновые уплотнения	Коррозия светодиодного чипа и подложки чипа

Светильники компании VARTON собраны из частей и компонентов, тщательно проверенных на химическую нейтральность, из процесса сборки светильников исключены вещества, способные негативно повлиять на светодиод. Таким образом, достигается надежность и долгий срок службы светильников компании VARTON.

При эксплуатации светильников, особенно имеющих низкую степень защиты оболочки, следует избегать контакта светильника с веществами, приведенными в таблице 2. При контакте с активными веществами гарантировать заявленный срок службы светильника и стабильность его светотехнических параметров невозможно. Случай воздействия указанных в таблице 2 веществ на светодиоды, установленные в светильниках тм Varton, не являются гарантийными, светильники и их компоненты обмену и возврату не подлежат.